



ESMALTE ALQUIDÁLICO
P.A.B.

NUEVA GENERACION
LÍNEA C62

BOLETÍN TÉCNICO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CARACTERÍSTICAS	PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
<p>P.A.B. es un esmalte alquidálico elaborado a partir de resinas y pigmentos de la más alta calidad, que proporciona un acabado brillante, para usarse en interiores y exteriores. También hay blanco y negro mate.</p> <p>CUMPLE CON LA NORMA NOM-123-ECOL- 1999. Respecto al contenido de orgánicos volátiles.</p> <p><u>No contiene derivados de Plomo ningún color de la Línea P.A.B.</u></p> <p>USOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Interiores y exteriores • Metal • Madera • Yeso • Cemento • Ladrillo <p>DESEMPEÑO:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Acabado brillante • Anticorrosivo • Excelente cubrimiento • Excelente lavabilidad • Buena durabilidad • Fácil de aplicar • Mate en blanco y negro. <p>En aplicaciones específicas consultar al Departamento Técnico de Cía. Sherwin Williams S.A. de C.V.</p>	<p>Acabado: Brillante 85 unidades a 60° Blanco y Negro Mate</p> <p>No. de colores: 24</p> <p>Sólidos en volumen: 44 ± 2%*</p> <p>Sólidos en peso: 60 ± 2%*</p> <p>Peso específico: 1.025 ± 0.02* *Blanco puro</p> <p>Tiempo de secado: @ 25°C, 50% humedad relativa, aplicado a 100 micras húmedas. Al tacto: 30 minutos. Libre de huella: 5 6hrs. Duro: 18-24 hrs. Para recubrir: Con brocha: 12 hrs. Con Pistola: 4 hrs.</p> <p>Flash point: 40°C</p> <p>Rendimiento Teórico: 17 m²/lt a un espesor de película seca de 1.0 mils(sin pérdidas).*</p> <p>NOTA: El rendimiento real del esmalte podrá variar debido al tipo de superficie a pintar, método de aplicación usado, condiciones de trabajo, grosor, etc. Aplicando con pistola, las pérdidas pueden alcanzar hasta un 70%.</p> <p>Durabilidad media estimada: 2 años</p> <p>NOTA: En ambientes normales, siempre y cuando se apegue a las instrucciones de preparación, de superficie y de material, y aplicación. Algunos colores pueden variar con el tiempo, sobre todo en exteriores.</p> <p>COV: 450 gr/lt. Máximo.</p> <p>Resistencia a la temperatura: 60°C máximo (calor seco)</p> <p>Presentación: 1, 4 y 19 lt</p> <p>Almacenamiento: 1 año bajo techo en lugar seco y fresco</p>	<p>Superficies previamente pintadas</p> <ul style="list-style-type: none"> • Eliminar toda la pintura suelta o deteriorada con cepillo de alambre o rasqueta, de ser necesario, eliminar la pintura con Super Removedor Lavable (A81KA03). • ACERO. En las zonas donde quede el metal desnudo aplique el desengrasante y desoxidante Dual-Etch (W04KA63). <p>Aplique una mano de Primario Kem Kromik (Línea B50) de secamiento rápido o Rojo Óxido Económico (E61RJ12).</p> <ul style="list-style-type: none"> • ALUMINIO Y LÁMINA GALVANIZADA. En las zonas donde quede el metal desnudo aplique una mano de Primario Cromato de Zinc (E61YJ01). <p>Superficies nuevas</p> <ul style="list-style-type: none"> • Elimine polvo, mugre y suciedad lavando la superficie con agua y detergente. • ACERO. Aplique el desengrasante y desoxidante Dual-Etch (W04KA63). <p>Aplique una mano de Primario Kem Kromik (Línea B50) de secamiento rápido o Rojo Óxido Económico (E61RJ12).</p> <ul style="list-style-type: none"> • ALUMINIO Y LÁMINA GALVANIZADA. Aplique una mano de Primario Cromato de Zinc (E61YJ01) o Una Capa de Universal Metal Primer E61GJ08/R07KJ56.



105.01

ESMALTE ALQUIDÁLICO
P.A.B.

NUEVA GENERACION
LÍNEA C62

BOLETÍN TÉCNICO

SISTEMAS RECOMENDADOS	APLICACIÓN	PRECAUCIONES
<ul style="list-style-type: none"> • YESO, CEMENTO, LADRILLO Y MADERA Dos manos de Esmalte P.A.B. (Línea C62) a un espesor seco por mano de 1 a 1.5 mils. • ACERO Una mano de Primario Kem Kromik (Línea B50) de secamiento rápido o Rojo Óxido Económico (E61RJ12) a un espesor seco de 1.0 a 1.5 mils. <p>Dos manos de Esmalte P.A.B. (Línea C62) a un espesor seco por mano de 1.0 a 1.5 mils.</p> <ul style="list-style-type: none"> • ALUMINIO O LÁMINA GALVANIZADA Una mano de Primario Cromato de Zinc (E61YJ01) a un espesor seco de 1.0 a 1.5 mils. <p>En caso de usar Universal Metal Primer, Seguir instrucciones de uso.</p> <p>Dos manos de Esmalte P.A.B. (Línea C62) a un espesor seco por mano de 1.0 a 1.5 mils.</p>	<p>Condiciones de aplicación: Temperatura: Mayor a 10°C Humedad Relativa: 85% máximo.</p> <p>Mezclar perfectamente el material hasta obtener un color uniforme y libre de asentamientos.</p> <p>Reductores recomendados: Reductor No. 62 (R03KJ01) Aguarrás Sintético (R02KJ11)</p> <p>Métodos: <u>Brocha</u> Reducción: 5% máximo <u>Rodillo</u> Reducción: 10% máximo <u>Equipo Air-less</u> Presión: 2000 psi Boquilla: 0.015-0.021" Reducción: 10% máximo. <u>Aspersión</u> Succión: Reducir hasta un 25% con los reductores indicados dando un tiempo de secado entre manos de 8 horas. Presión: Reducir hasta un 10% con los reductores indicados. Presión de aplicación: 2.5 Kg/cm² Presión de fluido: 1.5 Kg/cm²</p> <ul style="list-style-type: none"> • NOTA: El Esmalte PAB se puede reducir con Thinner Std, pero debido a la irregularidad en la calidad de los Thinners que se encuentran en el mercado, no se garantizan los trabajos de pintura <p>Una vez terminados los trabajos de pintura se deberá lavar el equipo con Thinner W R07KJ71.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. No mezclar con ningún otro tipo de material, ni producto ajeno al sistema 2. No aplicar si la temperatura ambiente está a menos de 10°C. <p style="text-align: center;">ADVERTENCIAS</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producto inflamable, manténgalo apartado de altas temperaturas, chispas y flamas. - Contiene disolventes, sustancias tóxicas, cuya exposición por cualquier vía o inhalación prolongada o reiterada, origina graves daños a la salud. - Prohibida su venta a menores de edad. - No se deje al alcance de los menores de edad. - No se ingiera, en caso de ingestión, no se provoque el vómito, solicite atención médica de inmediato. - Evite el contacto con la piel y los ojos. - Use el producto con ventilación adecuada. - Use equipo de seguridad; guantes, mascarilla, gafas de seguridad, etc. - Cierre bien el envase después de cada uso. <p>Compañía Sherwin Williams S.A de C.V., no se hace responsable por el mal uso de este producto.</p> <p>PARA CUALQUIER DUDA DIRÍJASE A SU REPRESENTANTE SHERWIN WILLIAMS O AL ÁREA DE ATENCIÓN A CLIENTES A LOS TELÉFONOS:</p> <p>Área Metropolitana: 333-1536 Conmutador: 333-1500 Ext. 1536 Lada sin Costo: 01800 71-73 123</p>

